

Benennung				Kalk	Zement	Sand		Wasser
		druckfestigkeit	Schichtdicke			Anteil	Körnung	
Mörtelgruppe I	Kalkmörtel			1		3		
Mörtelgruppe II	Kalkzementmörtel			2	1	8		
Mörtelgruppe Iia				1	1	6		
Mörtelgruppe III					1	4		
Beton					1	4	0/16 Kies	0,5
Estrich ZE 20	CT - C25 - F4	> 25 N/mm ²	35 bis 45 mm		1	4	0-4 / 0-8 / 0-16	
Estrich ZE 30	CT - C35 - F5							
Estrich ZE 40	CT - C45 - F6							
Estrich ZE 50	CT - C55 - F7							
Fließestrich AE 20	CA - C25 - F4							
Zementputz					1	3		0,5
Kalkputz				2	1	12	0,25-2	8 Liter